



TITLE:

5.RRu<sub>2</sub>Si<sub>2</sub>(R=希土類金属)の磁性  
(山口大学大学院理学研究科物理学  
専攻,修士論文題目・アブストラク  
ト(1989年度))

AUTHOR(S):

佐伯, 元邦

---

CITATION:

佐伯, 元邦. 5.RRu<sub>2</sub>Si<sub>2</sub>(R=希土類金属)の磁性(山口大学大学院理学研究  
科物理学専攻,修士論文題目・アブストラクト(1989年度)). 物性研究  
1990, 55(1): 133-134

ISSUE DATE:

1990-10-20

URL:

<http://hdl.handle.net/2433/94253>

RIGHT:

5.  $RRu_2Si_2$  ( $R = \text{希土類金属}$ ) の磁性

佐伯元邦


$ThCr_2Si_2$  型層状体心正方晶構造 (Fig. 1) をもつ三元化合物  $RT_2X_2$  ( $R = \text{希土類金属}$ ,  $T = 3d, 4d, 5d$  遷移金属,  $R = Si, Ge$  etc.) の磁性は、この層状構造を反映し、非常に多様なものとなっている。今回報告する  $RRu_2Si_2$  についても多結晶による磁化率、粉末中性子回折等が行われ、 $R = Nd, Tb, Dy, Ho, Er$  で *incommensurate* な長周期構造が現れることが知られている。今回、この磁性をさらに明らかにするため、単結晶を用いて、磁化曲線及び磁化率の温度変化を測定した。その測定の結果、 $NdRu_2Si_2$  では、強磁性—反強磁性転移が見られた。

Fig. 2 は、 $NdRu_2Si_2$  の磁化率の温度依存を示している。c 軸方向の磁化率は、10 K ( $T_i$ ) 付近で急激に減少し、24 K ( $T_N$ ) 付近でカスプを示す。この変化は、2つの磁気転移があることを示唆していると考えられる。


Fig. 3 に、4.2–30 K の各温度での  $NdRu_2Si_2$  の c 軸方向の磁化曲線を示している。図から Nd 化合物は、1)  $T < T_i$  では、反強磁性 2)  $T_i < T < T_N$  では、反強磁性に特有のメタ磁性 3)  $T > T_N$  では常磁性を示すことが解る。また、反強磁性領域内では、16 K では 12 K とは異なっており2段階で飽和に達している。この磁化過程の違いは、温度上昇と共に、磁気構造の変化を示しているのではないかと思われる。この中間状態の磁化は、飽和値のほぼ  $1/2$  である。

したがって、 $T_i$  および  $T_N$  はそれぞれ、強—反強磁性転移点及びネール点であると判断される。この強—反強磁性転移の起因については現在検討中だが、今の所解っていない。


講演では、他の希土類金属化合物の結果、及び点電価モデルによる結晶場による解析結果も、併せて報告する予定である。



F i g. 1



F i g. 2



F i g. 3